



rover
TECH

APRILIA

SLS 912

SMALTO LUCIDO A SOLVENTE

www.rovertech.it

P0099490200001000 VO-2021



rover
TECH

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 Fax +39 010 5500.300
sales.rover@boero.it - www.rovertech.it




GRUPPO BOERO
DAL 1831

APRILIA • SLS 912

Smalto sintetico lucido di buona resistenza all'esterno, indicato per la protezione e la finitura di ogni tipo di materiale in legno e materiali in ferro.



**OTTIMA
PENNELLABILITÀ**



**RESISTENTE AGLI
AGENTI ATMOSFERICI**



INTERNI ED ESTERNI FERRO E LEGNO

CICLO APPLICATIVO:

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di ruggine. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Su supporti non verniciati applicare preventivamente una o due mani di fondo specifico: su **FERRO ROVERCROMO EXTRA FAP 911**, su **LEGNO SUPERBA EXTRA FPO 010**. Procedere con l'applicazione di due mani di **APRILIA SLS 912**. Si consiglia di sovrapplicare un eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.



ATTREZZI
Pennello
Rullo



DILUIZIONE IN VOLUME
Pronto all'uso




RESA PER MANO
10-12 m²/Lt



ESSICCAZIONE
Asciutto: 2-4 h
Secco al tatto: 4-6 h
Sovrapplicazione: 24 h

APRILIA • SLS 912



AVORIO CHIARO
COD. 202



GIALLO
COD. 901



ROSSO
COD. 401



CUOIO
COD. 203



MARRONE
COD. 205



MARRONE SCURO
COD. 206



VERDE PRATO
COD. 502



VERDE BOSCO
COD. 501



VERDE VAGONE
COD. 503




TURCHESE
COD. 602



BLU PROFONDO
COD. 601



ANTRACITE
COD. 802



BIANCO LUNA
COD. 201



GRIGIO PERLA
COD. 801



GRIGIO MARINA
COD. 803

Le tinte presenti in cartella sono soggette ad alterazioni e sono quindi da considerarsi indicative.