

# STUCCO IN PASTA

COD. 7R5651

**PRONTO ALL'USO**

## INTERNI

### Superfici in muratura e legno

Stucco in pasta pronto all'uso caratterizzato da elevato potere livellante e uniformante. La facile applicazione e l'ottima carteggiabilità lo rendono idoneo a mascherare le imperfezioni del supporto, facilitando l'applicazione della successiva finitura.

**ELEVATO  
POTERE  
LIVELLANTE****OTTIMA  
CARTEGGIABILITÀ**

## PROPRIETÀ APPLICATIVE

**ATTREZZI**

Spatola

**RESA  
PER MANO**Variabile a seconda  
dello spessore applicato**DILUIZIONE IN  
VOLUME**

Pronto all'uso

**ESSICCAZIONE**Asciutto: 2-3 h  
Carteggiabile: 4-6 h  
Sovrapplicazione: 6-12 h\*

\*A seconda dello spessore applicato.

## COLORE

Bianco

## FORMATI DISPONIBILI

0,25 Lt, 0,5 Lt, 2,5 Lt

## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

<b>ASPETTO</b>	Opaco	
<b>COMPOSIZIONE</b>	A base di dispersioni viniliche e cariche selezionate.	
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,75- 1,77 kg/L a 20°C	ISO 2811
<b>VISCOSITÀ</b>	Pasta densa	

## SISTEMA APPLICATIVO

Il supporto deve essere sano, coerente, pulito ed asciutto, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Su superfici in muratura o legno procedere con l'applicazione a spatola dello STUCCO IN PASTA in quantità variabile in base alle condizioni del supporto.

## AVVERTENZE

1. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
2. Per livellare e riempire grosse imperfezioni applicare più strati sovrapposti, rispettando i tempi di essiccazione indicati.
3. Per rendere il prodotto più lavorabile è possibile aggiungere acqua potabile in minima quantità.
4. Su legno nuovo, la rasatura con lo stucco si esegue solo dopo aver applicato una mano di prodotto tradizionale (es. SUPERBA EXTRA FPO 010).
5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%.
6. Pulire gli attrezzi con acqua.
7. I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
8. Conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0  
Novembre 2022

**Boero Bartolomeo S.p.A.**

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300

[sales.rover@boero.it](mailto:sales.rover@boero.it) - [www.rovertech.it](http://www.rovertech.it)