

TUTTOLEGNO IMPREGNANTE WIS 815

COD. 7R5568



IMPREGNANTE PROTETTIVO A FINITURA OPACA

INTERNI ED ESTERNI

Legno

Impregnante protettivo a finitura opaca ideale per la protezione di tutte le superfici in legno, sia nuove che già verniciate da agenti atmosferici e raggi UV. Penetra in profondità, nutrendo e impedendo così all'acqua di stagnare senza alterare la naturale traspirabilità del supporto. Evidenzia le naturali venature del legno, valorizzando anche i legni poco pregiati. Non sfoglia e non forma pellicola.



**ALTA
PENETRAZIONE**



**AZIONE PROTETTIVA
CONTRO
GLI AGENTI ATMOSFERICI**

PROPRIETÀ APPLICATIVE



ATTREZZI
Pennello
Straccio



**DILUIZIONE IN
VOLUME**
Pronto all'uso



RESA PER MANO
10-15 m²/L



ESSICCAZIONE

Asciutto: 1h (su legno
assorbente)
Sovrapplicazione: 12-24 h
(in funzione dell'assorbimento
del legno)

COLORE

Incolore, tinte di cartella, basi per sistema tintometrico

FORMATI DISPONIBILI

0,75 Lt, 2,5 Lt

Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300

sales.rover@boero.it - www.rovertech.it

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di resine alchidiche e pigmenti inalterabili.	
PESO SPECIFICO	0,80- 0,85 kg/L a 20°C	ISO 281 1
VISCOSITÀ TAZZA ISO	25- 40 s a 20°C	Tazza n°3 ISO 2431
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	≤ 690 g/l	

SISTEMA APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da tracce di resina, sporco e polvere. Eliminare vecchie vernici e riportare a legno. Carteggiare per uniformare gli assorbimenti. In caso di legni resinosi, si consiglia un pretrattamento con DILUENTE SINTETICO DUS 001. Su LEGNO applicare due mani di TUTTOLEGNO IMPREGNANTE WIS 815. Su LEGNI ASSORBENTI applicare tre mani di TUTTOLEGNO IMPREGNANTE WIS 815. Si consiglia una leggera carteggiatura tra le varie mani per un migliore effetto estetico.

AVVERTENZE

1. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di supporti già pitturati.
3. Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
4. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
5. Per assicurare massima protezione al manufatto, completare sempre il ciclo applicativo nell'arco di 48-72 ore dalla stesura della mano di fondo. Nel caso in cui si superasse tale tempistica, è necessario abrasivare leggermente la superficie prima di procedere all'applicazione della finitura.
6. Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
7. Non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%.
8. Per lavori all'esterno si consiglia di utilizzare sempre una mano di colorato all'interno del ciclo, per una maggiore protezione del legno dai raggi UV.
9. Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee. Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per il medesimo manufatto e di terminare sempre l'applicazione in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
10. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
11. I toni cromatici di questa collezione, sono influenzati dal colore e dall'assorbimento del legno sottostante e dalle modalità applicative: si consiglia una prova preventiva.
12. Applicare in ambienti ben areati.
13. Pulire gli attrezzi con diluente sintetico.
14. I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
15. Conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).



Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Novembre 2022

Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300

sales.rover@boero.it - www.rovertech.it

